

# P-18

## Vinyl Acetate Homopolymer

مواصفات المنتج:

| النتيجة                 | الخصائص                           |
|-------------------------|-----------------------------------|
| فينيل اسيتات هومبوليمير | نوع البوليمير                     |
| 4.0 - 5.0               | PH @ 25c°                         |
| 47±1%                   | المواد الصلبة                     |
| 700-1500 Poise          | @ 35c° (Visco basic plus) اللزوجة |
| بولي فينيل الكحول       | نظام الاستقرار                    |
| +8                      | M.F.F.T                           |

الاستخدامات:

| لاصق للورق | لاصق للخشب | لاصق للخشب الصلب |
|------------|------------|------------------|
| ■          | ■          | ■                |

التعبئة:

| 5 kg | 7 kg | 25 kg | 50 kg |
|------|------|-------|-------|
|------|------|-------|-------|

التخزين:

**P-18** يُحفظ في عبوات بلاستيكية لمدة عام واحد من تاريخ الإنتاج بدرجة حرارة من 5-25 °C .

شركة جليلاتي للواصق

سوريا- حلب- المدينة الصناعية، الفئة الثالثة

صندوق بريد: 7442

سجل تجاري 74 ، سجل صناعي 14-17-10-7

تلفاكس (المكتب): 00963 21 2621589 / 21 2686498

تلفاكس (المصنع): 00963 21 4735021-22-23 / 93 0808930

Website: [www.gcc-syr.com](http://www.gcc-syr.com)

E-mail: [Glilaty.co.chem@outlook.com](mailto:Glilaty.co.chem@outlook.com)