

P-30

Vinyl Acetate Homopolymer

مواصفات المنتج:

النتيجة	الخصائص
فينيل اسيتات هوموبوليمير	نوع البوليمير
4.0 - 5.0	PH @ 25c°
26±1%	المواد الصلبة
100-500 Poise	اللزوجة @ 35c° (Visco basic plus)
بولي فينيل الكحول	نظام الاستقرار
+8	M.F.F.T

الاستخدامات:

لاصق للورق	لاصق للخشب	لاصق للخشب الصلب
■	■	■

التعبئة:

5 kg	7 kg	25 kg	50 kg
------	------	-------	-------

التخزين:

P-30 يُحفظ في عبوات بلاستيكية لمدة عام واحد من تاريخ الإنتاج بدرجة حرارة من 5-25 °C .

شركة جليلاتي للواصق

سوريا- حلب- المدينة الصناعية، الفنة الثالثة

صندوق بريد: 7442

سجل تجاري 74 ، سجل صناعي 14-17-10-7

تلفاكس (المكتب): 00963 21 2621589 / 21 2686498

تلفاكس (المصنع): 00963 21 4735021-22-23 / 93 0808930

Website: www.gcc-syr.com

E-mail: Glilaty.co.chem@outlook.com