



شركة جيلاتي للكيماويات

النشرة الفنية:

أكريليك مائي سوبر

وصف المنتج		طلاء أكريليك لتزيين معظم الأسطح الداخلية والخارجية
زمن الجفاف	جفاف الملمس:	10-20 mins
	الجفاف التام:	1-2 hrs
اللمعة		لميع , نصف لمعة , ربع لمعة و عديم اللمعة
درجة اللمعان على السطح المستوي	اللميع	أكبر من 65 عند زاوية قياس 60°.
	النصف لمعة	30-35 عند زاوية قياس 60°.
	الربع لمعة	25-18 عند زاوية قياس 60°.
	عديم اللمعة	0 عند زاوية قياس 60°.
التغطية		تغطية ممتازة عند الطلاء بطبقتين
اللزوجة		62.8 Pa.S @ 35°C
المواد الصلبة		58.6 %
الغسيل		يتحمل الغسيل، وقابل للتنظيف بالماء ومواد التنظيف العادية لإزالة الأوساخ والبقع.
قابلية التحمل		طلاء مائي نهائي عالي الجودة لكافة الاستخدامات يتمتع بقوة تغطية عالية، ومقاوم للاحتكاك في العوامل الجوية المختلفة.
الاستخدام		للأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية
طريقة الطلاء		الفرشاة، الرول.
التمديد		ماء
الألوان		متوفر بجميع الألوان
العبوات		13.5 Kg, 4 Kg
تحضير السطح		السطح الجديد غير المدهون: استخدم أساس اندركوت ماندرس يجب أن يكون السطح نظيف وناعم وجاف وخالي من الأوساخ والمواد التي تمنع التصاق الدهان. للأسطح المدهون سابقا: يجب صنفرة وتنعيم السطح المراد دهنه واستخدام اندركوت ماندرس
مدة التخزين		ضمن عبوات محكمة الإغلاق لمدة 12 شهر في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية



شركة جليلاتي للكيماويات

النشرة الفنية:

أكريليك مائي -B-

وصف المنتج		طلاء أكريليك لتزيين معظم الأسطح الداخلية والخارجية
زمن الجفاف	جفاف الملمس:	10-20 mins
	الجفاف التام:	1-2 hrs
اللمعة	لميع , نصف لمعة , ربع لمعة و عديم اللمعة	
درجة اللمعان على السطح المستوي	اللميع	أكبر من 65 عند زاوية قياس 60°.
	النصف لمعة	30-35 عند زاوية قياس 60°.
	الربع لمعة	25-18 عند زاوية قياس 60°.
	عديم اللمعة	0 عند زاوية قياس 60°.
التغطية	تغطية جيدة جداً عند الطلاء بطبقتين	
اللزوجة	55.4 Pa.S @ 35°C	
المواد الصلبة	55.8 %	
الغسيل	يتحمل الغسيل، وقابل للتنظيف بالماء ومواد التنظيف العادية لإزالة الأوساخ والبقع.	
قابلية التحمل	طلاء مائي نهائي عالي الجودة لكافة الاستخدامات يتمتع بقوة تغطية عالية، ومقاوم للاحتكاك في العوامل الجوية المختلفة.	
الاستخدام	للأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية	
طريقة الطلاء	الفرشاة، الرول.	
التمديد	ماء	
الألوان	متوفر بجميع الألوان	
العبوات	13.5 Kg, 4 Kg	
تحضير السطح	السطح الجديد غير المدهون: استخدم أساس اندركوت ماندرس يجب أن يكون السطح نظيف وناعم وجاف وخالي من الأوساخ والمواد التي تمنع التصاق الدهان. للأسطح المدهون سابقاً: يجب صنفرة وتنعيم السطح المراد دهنه واستخدام اندركوت ماندرس	
مدة التخزين	ضمن عبوات محكمة الإغلاق لمدة 12 شهر في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية	



النشرة الفنية:

أندركوت ماندرس سوپر

وصف المنتج		أساس مستحلب عالي الجودة, له خصائص ممتازة في القدرة على إغلاق المسامات وسهولة الصنفرة ويمتاز بقوة التصاق ومتانة عالية ومقاوم للظروف الجوية.
زمن الجفاف	جفاف الملمس:	10-20 mins
	الجفاف التام:	1-2 hrs
المظهر	مطفي	
التغطية	تغطية ممتازة عند الطلاء بطبقتين	
اللزوجة	36.9 Pa.S @ 35°C	
المواد الصلبة	67.9 %	
الغسيل	يتحمل الغسيل، وقابل للتنظيف بالماء ومواد التنظيف العادية لإزالة الأوساخ والبقع.	
قابلية التحمل	طلاء مائي نهائي عالي الجودة لكافة الاستخدامات يتمتع بقوة تغطية عالية، ومقاوم للاحتكاك في العوامل الجوية المختلفة.	
الاستخدام	للأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية	
طريقة الطلاء	الفرشاة، الرول.	
التمديد	ماء	
العبوات	18 Kg, 4.5 Kg	
مدة التخزين	ضمن عبوات محكمة الإغلاق لمدة 12 شهر في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية	



شركة جليلاي للكيماويات

النشرة الفنية:

أندركوت -B-

وصف المنتج		أساس مستحلب ذو جودة عالية, له خصائص ممتازة في القدرة على إغلاق المسامات وسهولة الصنفرة ويمتاز بقوة التصاق ومتانة ومقاوم للظروف الجوية.
زمن الجفاف	جفاف الملمس:	10-20 mins
	الجفاف التام:	1-2 hrs
المظهر	مطفي	
التغطية	تغطية جيدة جداً عند الطلاء بطبقتين	
اللزوجة	37.6 Pa.S @ 35°C	
المواد الصلبة	72.8 %	
الغسيل	يتحمل الغسيل، وقابل للتنظيف بالماء ومواد التنظيف العادية لإزالة الأوساخ والبقع.	
قابلية التحمل	طلاء مائي نهائي عالي الجودة لكافة الاستخدامات يتمتع بقوة تغطية عالية، ومقاوم للاحتكاك في العوامل الجوية المختلفة.	
الاستخدام	للأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية	
طريقة الطلاء	الفرشاة، الرول.	
التمديد	ماء	
العبوات	20 Kg, 5 Kg	
مدة التخزين	ضمن عبوات محكمة الإغلاق لمدة 12 شهر في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية	